

MINIMA8.6

QC MORE<sup>+</sup>

# MINIMA8.6

COLORI NCS E STUCCHI  
NCS COLOR AND GROUTS



**Colori**  
Colours

**Colori NCS**  
NCS Colours

**Stucchi Consigliati**  
Suggested Grouts

KERAFOLL


MAPEI

LATICRETE



Bianco

NCS S 1002-Y



FUGABELLA COLOR 20



MOON WHITE 103



SAUTERNE 18



Greige

NCS S 3005-Y20R



FUGABELLA COLOR 44



ANCIENT WHITE 123



MARBLE BEIGE 17



Rosa

NCS S 3020-Y80R



FUGABELLA COLOR 39



SPELT 189




RIVER ROCK 38



Cotto

NCS S 4030-Y80R



FUGABELLA COLOR 40



TERRACOTTA 143



QUARRY RED 46




Ocra

NCS S 2030-Y20R



FUGABELLA COLOR 29



ALMOND 138




TOASTED ALMOND 52




Verde

NCS S 5010-G10Y



FUGABELLA COLOR 19



SAGE 177



PLATINUM 42



Blu

NCS S 7010-R90B



FUGABELLA COLOR 16



STEEL BLUE 169




TWILIGHT BLUE 53



Multicolor1

/



FUGABELLA COLOR 20



MOON WHITE 103




SAUTERNE 18



Multicolor2

/



FUGABELLA COLOR 20



MOON WHITE 103



SAUTERNE 18

# MINIMA8.6



INFORMAZIONI GENERALI  
GENERAL INFO

## Informazioni | Info

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware



Monocromatico\Texture  
Monochromatic\Texture



Matt  
Matt



Materiale riciclato  
Recycled Content

39%

Stonalizzato  
Shade variation




V1 bianco, ocre, greige, salvia,  
rosa, blu, cotto



V4 multi color1, multi color2

## Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.  
Non-rectified tiles subject to slight differences in caliber.  
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.



9MM

## Fuga | Joint

Fuga minima 1mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.  
Minimum 1mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.  
Joint d'au moins 1mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

## Imballi | Packing

ARTICOLO   ITEM	FORMATO   SIZE	SCATOLA   BOX			PALLET   PALLET			
		PZ	MQ	KG	BOX	PZ	MQ	KG
Minima8.6	17x15cm   6.7"x5.9"	29	0,57	11,25	80	2.320	45,60	920
Multicolor	17x15cm   6.7"x5.9"	29	0,57	11,25	80	2.320	45,60	920

QC MORE<sup>+</sup>

# MINIMA8.6



## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	MINIMA8.6
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking strenght	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM <sup>2</sup> (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-	PEI 4: BIANCO / white PEI 3: COLORI CHIARI E MULTICOLOR pei 3: light colors and multicolor PEI 2: COLORI SCURI pei 2: dark colors
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1 <sub>FL</sub> -A1
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-	R9
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	UNI-EN ISO 16165 C	-	37WET
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	-	P3
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	MULTICOLOR: V4 TINTE UNITA: V1 plain color: v1

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN: Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo B1a GL.

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group B1a GL.

QC MORE<sup>+</sup>